

Acoustic Silence 702

Datasheet - 03/04/2023



Scan Underlay®
Upcycled Product

Specifikationer

	Værdi	Tolerance
Længde	15 m	+1%
Bredde	1 m	±2 mm
Tykkelse	2 mm	
Trykstyrke (CS)	~2600 kg / m ² (26,4 kPa)	
Brandklassifikation	E	-30°C til 90°C
Termisk ledningsevne (λ24)	0,0584 W/(m*K)	
Termisk modstand (R)	0,0317 m ² * K/W	
Dynamic stiffness (S')	139 MN / m ³	
Trinlydsreduktion (IS)	18 dB (EN 10140-3)	
Vanddampmodstand (SD)	117 m	
Radontransmission (P) ⁽²⁾	< 3,0 * 10 ⁻⁹ m/s	
Radonmodstand (Z) ⁽²⁾	> 3,3 * 10 ⁻⁸ s/m	

Transport

	Palle	Palletårn
Mængde	360 m ²	720 m ²
Højde	110 cm	220 cm
Bredde / Længde	80 cm / 120 cm	

Miljø

	Værdi	Reference
French VOC Regulation	A+ ⁽¹⁾	
TVOC	12 µg / m ³ ⁽¹⁾	A+ <1000
PAH 8 REACH	< 15 mg / kg	< 20



Produktet er egnet til gulvvarme



Produktet kan indgå i DGNB-byggerier



Produktet kan indgå i svanemærkede byggerier

1. Værdien er baseret på produktet "Acoustic Silence 1050", som har en grundlæggende lignende materialeindhold og produktionsproces. Det antages derfor, at denne værdi også er repræsentativ for det aktuelle produkt.

2. Bemærk, at SP-metodenr. 3873 kan ikke angive værdier for radontransmission, der er lavere end 3,0·10⁻⁹ m/s, da resultater, der er lavere end dette, kan påvirkes af det normale niveau af radongas indendørs. På samme måde kan metoden ikke angive værdier af radonmodstanden over 3,3·10⁻⁸ s/m.

Tekniske oplysninger ovenfor repræsenterer vores viden om egenskaberne og produktets anvendelser. Scan Underlay forbeholder sig ret til at ændre eller opdatere disse data uden forudgående varsel. Dette dokument tilhører Scan Underlay, og alle rettigheder forbeholdes derfor.